



INCOL ACRYTON F7000

Impermeabilizante acrílico
elastomérico fibratado

DESCRIPCIÓN

INCOL® Acryton F7000, es un impermeabilizante desarrollado con resinas acrílicas y fibras sintéticas. Destaca por su alto poder reflectante en color blanco, su base acuosa y su capacidad para resistir los movimientos habituales de las losas monolíticas, lo que previene eficazmente las filtraciones de humedad. Además, cuenta con una vida útil garantizada de 7 años.

MODO DE EMPLEO

Planee su trabajo de impermeabilización considerando reparaciones en el techo, áreas, cantidad de material necesario, tiempos de secado, clima favorable y herramientas. Considere material extra para bandeo perimetral y refuerzo de puntos críticos como uniones de losa, chaflanes, respiraderos, bases de tragaluces, tinacos y antenas.

El rendimiento del impermeabilizante Incol Acryton F7000 es de 1.0 metros cuadrados por litro a dos manos (19 metros cuadrados por cada cubeta de 19 litros).

1. Limpie perfectamente la superficie a impermeabilizar. Elimine polvo, arenas, piedras, basura, aceites, grasas, etc. Limpie drenajes.
2. Aplique como base una mano de Incol Acryton sello 2000, en toda la superficie con cepillo de ixtle, brocha, o rodillo. Asegúrese de no dejar áreas sin sellar. Deje secar de 1 a 3 horas.
3. Resane grietas y fisuras pequeñas con cemento plástico utilizando una espátula. Deje secar por 1 a 3 horas. En esta etapa puede hacer el bandeo perimetral (Impermeabilizante - Tela de Refuerzo - Impermeabilizante) y el refuerzo de puntos críticos de grietas (Cemento Plástico - Tela de Refuerzo - Cemento Plástico).
4. Aplique la primera mano de impermeabilizante INCOL ACRYTON F7000 con cepillo de ixtle o brocha, a un rendimiento de 0.5 litros por metro cuadrado. Deje secar por 4-8 horas.
5. Una vez seca la primera mano de impermeabilizante, aplique una segunda mano de Incol Acryton F7000 a un rendimiento de 0.5 litros por metro cuadrado en sentido transversal a la primera. Deje secar por 24 horas.

Para superficies con sistemas de losas prefabricadas y aligeradas tales como vigeta-bovedilla, "T" y "TT", espancret, etc., use Tela de Refuerzo en todo el cuerpo de la losa y realice una buena preparación de puntos críticos siguiendo las siguientes indicaciones:

Conforme aplique la primera mano de impermeabilizante, vaya colocando la Tela de Refuerzo cuidando de que la tela se introduzca parcialmente en el impermeabilizante y que este la humedezca antes de que se seque. Asegúrese de que la tela no quede levantada y no forme bolsas o globos de aire. Deje secar la primera mano con tela de 3 a 6 horas. Después aplique la segunda mano de impermeabilizante que cubra la tela.

Recuerde que si utiliza Tela de Refuerzo, el rendimiento del impermeabilizante disminuye.

Ficha Técnica

INCOL
Acryton F7000
Julio, 2024

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú



INCOL ACRYTON F7000

Impermeabilizante acrílico
elastomérico fibrado

USOS

Se adhiere a los materiales de construcción más usuales, como concreto, lámina galvanizada, fibrocemento, ladrillos, ductos, entre otros. Puede aplicarse con cepillo o brocha. Se aplica sobre cualquier tipo de construcción como: edificios institucionales y de vivienda, bodegas de almacenamiento, instalaciones industriales, comerciales y casas habitación. Considere hacer un bandeado perimetral y en puntos críticos con tela de súper refuerzo. Ver más información en la sección de Aplicación.

Almacenamiento: Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

VENTAJAS

- Incol Acryton F7000 se aplica fácilmente.
- Diseñado con fibras que reemplazan el uso de tela de refuerzo (excepto en puntos críticos) y que cubre fisuras pequeñas.
- Incluye el exclusivo filtro solar UV-SHIELD II que preserva la blancura y elasticidad del impermeabilizante por más tiempo.
- Formulado a base de agua.

DATOS TÉCNICOS

- Consistencia	: Semi-Espeso	- Viscosidad	: 15,000 – 60,000 cP
- Densidad (25 °C)	: 1.35 +/- 0.05 kg/L	- Elongación	: >250%
- pH	: 9 - 10	- Color	: Blanco y Rojo Terracota
- Sólidos	: 55 ± 2%		

RENDIMIENTO

20 m² / 5 gal. con Tela de Refuerzo Sencillo
15 m² / 5 gal. con Tela de Súper Refuerzo

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.
Envase : 1 gln., 5 gln., 55 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Para asegurar su calidad, almacene Incol Acryton F7000 bajo techo en un lugar fresco, alejado de la luz solar directa. Mantenga la tapa herméticamente cerrada para evitar la entrada de aire. No apile más de tres cubetas y evite exponer el producto a temperaturas congelantes.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Asegúrese de aplicar el producto cuando la temperatura ambiente esté entre 10° C y 45° C, y no en días lluviosos o con pronóstico de precipitación (consulte el clima de las próximas 72 horas). Evite su uso sobre superficies húmedas o cuando la humedad relativa sea superior al 85%, como en condiciones de brisa, bruma, neblina o rocío.
- En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón. Limpie las herramientas con agua después de usarlas. Este producto está listo para usarse, no se debe agregar agua.
- Respete el rendimiento recomendado. Adulterar el producto o aplicarlo a un rendimiento mayor al especificado puede invalidar la garantía.
- Asegúrese de que el techo tenga un declive de al menos 2%, suficientes drenajes, aristas y/o diamantes para evitar el estancamiento de agua, ya que este producto no está diseñado para inmersión prolongada en agua.
- Los tiempos de secado pueden variar según la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. La garantía del producto se responderá de forma proporcional al tiempo de vida restante del producto aplicado si este llegara a fallar.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.