



INCOL BASE EPOXY SISTEMA HSX 084

Base Primer Epóxico Alto Sólido

DESCRIPCIÓN

INCOL® Epoxico Sistema HSX 084 Recubrimientos Epóxico auto-imprimante de altos sólidos y bajo VOC (Componente orgánicos volátiles), de excelente resistencia química y a la humedad.

Está diseñado para altos espesores por mano aplicada que generen economías en el proceso productivo.

Es un recubrimiento de su excelente adherencia, dureza y resistencia a aguas dulces o saladas, ácidos, débiles, sales, álcalis y aceites lubricantes y combustibles, agua potable e industria alimenticia.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Preparación general:

- Asegúrese de que la superficie esté completamente limpia, libre de suciedad, aceite, grasa y cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.

Superficies nuevas:

- Verifique que la superficie esté completamente seca y curada. En el caso de concreto nuevo, asegúrese de que haya pasado un mínimo de 30 días desde el curado antes de aplicar el recubrimiento.

Superficies recubiertas:

- La superficie debe estar en buen estado y firme. Si la superficie tiene un alto grado de brillo, lije para crear un perfil adecuado para la adhesión del nuevo recubrimiento.

Método de aplicación:

- Agregue el catalizador a la resina epóxica y mezcle bien hasta obtener una mezcla homogénea. Transfiera la mezcla a un segundo envase limpio y mezcle nuevamente para asegurar que toda la resina esté bien catalizada.
- Vierta la mezcla catalizada sobre la superficie a cubrir y extiéndala con una llana o llana dentada.
- Para eliminar burbujas o desairear la mezcla, pase un rodillo de púas, una pistola de calor o use un aditivo anti burbujas.
- Deje secar a temperatura ambiente. El recubrimiento formará una superficie lisa y resistente al endurecerse por reacción química.
- Espere hasta 7 días para el curado completo antes de usar la superficie o pieza moldeada.
- Para aplicaciones con grosores elevados, aplique el producto en capas sucesivas, respetando el tiempo de endurecimiento entre cada capa.

USOS

Puede ser usado en superficies metálicas, de madera, concreto o fibro-cemento protegiéndolos de humos, polvo y salpique, especialmente en áreas costeras y ambientes marinos. Puede ser usado en áreas de procesamiento de plantas procesadoras de carnes y aves, y en pisos industriales que requieran una alta protección contra la abrasión y derrames de diferentes líquidos.

Ficha Técnica

INCOL
Sistema ASX 84-A
Julio, 2024



FABRICADO POR:
**INDUSTRI
CONSTRUCTION
INCOL S.A.C.**

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL.COM.PE

FICHA TÉCNICA



INCOL BASE EPOXY SISTEMA HSX 084

Base Primer Epóxico Alto Sólido

DATOS TÉCNICOS

- Tipo	:	Epóxico
- Color	:	Blanco y Carta RAL
- Acabado	:	Brillante
- Aspecto	:	Líquido viscoso
- Viscosidad (cps a 25°C)	:	11500-15000
- Rendimiento teórico	:	1.5 - 2 m ² /kg. (espesor de 2 mm)

PRESENTACIÓN

Kit:

- 1 envase de Lata de 1 galón (3.785 L) Esmalte Epóxico parte A.
- 1 envase de Lata de 1 galón (3.785 L) Catalizador Epóxico parte B.
- 1 envase de plástico de 1 galón (3.785 L) Disolvente epoxico.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y ventilado. Asegúrese de que los recipientes de resina epóxica y catalizador estén bien cerrados y no mezclados.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplique en condiciones de alta humedad o en caso de lluvia inminente.
- No mezcle este producto con pinturas de otras marcas o tipos.
- Aplíquese en áreas bien ventiladas.
- Utilice equipo de protección adecuado, como guantes, máscara, lentes de seguridad y ropa adecuada.

