

INCOL®

CEMENTO PLÁSTICO

Resanador Acrílico de Grietas y Fisuras

DESCRIPCIÓN

CEMENTO PLÁSTICO INCOL® es un resanador en pasta formulado con resinas 100 % acrílicas modificadas, fibras elastoméricas, y cargas minerales de alta calidad. Ofrece:

- Excelente adherencia sobre sustratos diversos (concreto, mortero, fibrocemento, metal galvanizado, etc.).
- Alta flexibilidad, adaptándose a movimientos estructurales sin cuartearse ni desprenderse.
- Buena resistencia a humedad, rayos UV, variaciones térmicas.
- Compatible como base previa para sistemas de impermeabilización acrílicos o pinturas sobre superficies tratadas.

Nota: Para mejorar la adherencia sobre superficies lisas, poco porosas o ya pintadas, se recomienda aplicar previamente el puente de adherencia ACRYTON 2000 ML según instrucciones del fabricante.

USOS

- Resanado y sellado de grietas, fisuras y juntas estructurales.
- Refuerzo de puntos críticos en sistemas de impermeabilización: pretilas, ductos, tragaluces, tornillería.
- Aplicación previa a micro cementos, impermeabilizantes o acabados decorativos, cuando se desea preparar la superficie con puente de adherencia.

DATOS TÉCNICOS

- Densidad (25 °C) : 1.44 0.05 Kg/L
- pH : 8.5 - 9
- Sólidos : 73 +/-2%
- Consistencia : Pasta
- Secado : 6 - 8 h
- elasticidad alarg. : > 80 % sin cuarteo
- Viscosidad : 80,000 - 120,000 cP
- Color : Blanco Hueso, Gris.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del sustrato.

1. La superficie debe estar firme, limpia, libre de polvo, grasa, pintura suelta, humedad activa o sales formadas.
2. Si la superficie es lisa o poco porosa (como metal galvanizado, pintura vieja, concreto muy denso), aplicar sellador ACRYTON 2000 ML como puente de adherencia según ficha respectiva y deje secar según sus indicaciones.
3. Abrir y mezclar bien el contenido del balde antes de usar.

Aplicación del producto

1. Con llana metálica o espátula aplicar una capa de CEMENTO PLÁSTICO INCOL®. Para grietas profundas (> 3 mm) rellenar en etapas dejando semi-curar entre capas.
2. Alisar la superficie al término del raspado para obtener textura uniforme.
3. Dejar secar al ambiente: temperatura entre 10-35 °C, humedad relativa < 85 %.
4. Una vez curado, se puede lijar, pintar o aplicar impermeabilizante.

Repintado / Sobre aplicación

- Puede ser pintado con pinturas acrílicas, látex o epóxicas después de 24 h.
- En sistemas con impermeabilizante, asegúrese de que la capa anterior está bien curada antes de aplicar la siguiente.

Ficha Técnica

INCOL

Cemento Plástico

Julio, 2025

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL.COM.PE

FICHA TÉCNICA



CEMENTO PLÁSTICO

Resanador Acrílico de Grietas y Fisuras

RENDIMIENTO

1 a 2 m² por litro (varía según profundidad y ancho de aplicación)

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.

Envase : 1 litro., 1 gln., 5 gln.,

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

.Producto base agua, no inflamable. Mantener fuera del alcance de los niños.

.Evitar contacto prolongado con ojos/piel: en caso de contacto, lavar con abundante agua.

.Almacenar en lugar seco, protegido de heladas y sol directo, entre 5 °C y 35 °C.

.Desechar envases vacíos de acuerdo a regulaciones locales.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Evite aplicar Incol Cemento Plástico a temperaturas inferiores a 10° C o superiores a 45° C, así como en días lluviosos o con posibilidad de precipitación en las siguientes 72 horas (verifique el pronóstico del clima). No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea superior al 85%, como en días u horas con brisa, bruma, neblina o rocío. En caso de salpicaduras sobre la piel, lávese con agua y jabón. Limpie las herramientas con agua después de usarlas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

